客户名称: 世祥（惠州）塑料制品有限公司

客户地址: 惠州仲恺高新区四环南路（仲恺段）9号润皓产业园4号厂房第1、2、4、5、6层

样品名称:	一次性PE手套
制造商:	世祥（惠州）塑料制品有限公司
制造商地址:	惠州仲恺高新区四环南路（仲恺段）9号润皓产业园4号厂房第1、2、4、5、6层

以上样品及信息由客户提供

样品接收日期:	2026年07月31日
检测周期:	2026年07月31日至2026年08月06日
检测要求:	根据委托方要求依据 US FDA 21 CFR 177.1520 进行检测。
检测方法:	依据US FDA 21 CFR 177.1520。
检测结果:	参见下一页
检测结论:	**符合**

检测结果概要:

检测要求	**结论**
1. US FDA 21 CFR 177.1520－密度、正己烷回流提取物和二甲苯溶出物	**符合**

编制 张亚婷

审核 刘小芳

腾飞检测认证（广东）有限公司

授权签名

吴炜等

批准签署人

说明：报告未盖本机构"检验检测专用章"无效。报告只对委托之样品负责。报告涂改、自行增删无效。未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。未经授权对本报告的内容或外观进行任何更改、伪造或篡改均属于违法行为，违者将受到法律起诉。如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

检测结果：

检测样品描述:

样品编号	描述	部位	类别/型号	备注
1	透明PE手套	详见照片	/	002001

注释：“/”=客户未提供。

1. US FDA 21 CFR 177.1520－密度、正己烷回流提取物和二甲苯溶出物

检测方法：依据 US FDA 21 CFR 177.1520，针对聚乙烯进行密度和萃取物测试。

检测项目	限值	单位	MDL	结果
				No.1
23°C时密度	0.85-1.00	g/cm^3	-	0.872
提取物（正己烷，50°C,回流2h)	5.5	%	0.5	N.D.
溶出物（二甲苯，回流溶解, 25°C)	11.3	%	0.5	1.3
结论				符合

注释：

1. %=重量百分比
2. g/cm^3= 克每立方厘米
3. N.D. = 未检出 (<方法检出限)
4. MDL = 方法检出限

备注：

1. 根据申请人的要求，对提交样品所选的材料进行检测，测试结果仅对提交的样品负责。
2. 检测报告未经本公司的书面许可，不得部分引述或复制报告。
3. 检测报告经涂改、增删、无批准人签字或未加盖本公司检验检测专用章无效。
4. 检测报告所述客户信息、样品信息、使用条件和标签信息等由客户提供，客户应对其真实性负责，腾飞未核实其真实性。
5. 本检测报告未加盖资质认定标志章，则仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等活动。

说明：报告未盖本机构“检验检测专用章”无效。报告只对委托之样品负责。报告涂改、自行增删无效。未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。未经授权对本报告的内容或外观进行任何更改、伪造或篡改均属于违法行为，违者将受到法律起诉。如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

实验室名称：腾飞检测认证（广东）有限公司 **电话：**(86-769) 38937518 **网址：**http://www.soartestlab.com
地址：中国.广东.东莞.厚街镇厚街大道东 12 号 1093 室 **邮编：** 523945 **邮箱：**service@soar-cert.com

样品照片：

测试样品



此照片仅限于随腾飞正本报告使用

*** 报告结束 ***

说明：报告未盖本机构"检验检测专用章"无效。报告只对委托之样品负责。报告涂改、自行增删无效。未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。未经授权对本报告的内容或外观进行任何更改、伪造或篡改均属于违法行为，违者将受到法律起诉。如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

实验室名称：腾飞检测认证（广东）有限公司 **电话：**(86-769) 38937518 **网址：**http://www.soartestlab.com
地址：中国.广东.东莞.厚街镇厚街大道东 12 号 1093 室 **邮编：** 523945 **邮箱：**service@soar-cert.com